



BISEAL WA[®]
(Бисил WA[®])

ЖИДКАЯ ДОБАВКА, ПРИДАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫМ РАСТВОРАМ И БЕТОНАМ

ОПИСАНИЕ

БИСИЛ WA – это не содержащая хлоридов жидкая гидроизолирующая добавка, понижающая пористость растворов и придающая водонепроницаемость бетонному основанию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Понижение абсорбирующей способности поверхности бетона, а также способности пропускать воду под действием гидростатического давления.
- Приготовление гидроизолирующей штукатурки для наружной и внутренней обмазочной гидроизоляции бетонных элементов, кирпича и т.д.
- Строительство резервуаров, бассейнов, фундаментов, шахт лифтов, наружных стен зданий и каналов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легок в применении.
- Добавляется непосредственно в воду затворения.
- Придает растворам и бетонам водонепроницаемые свойства.
- Предотвращает появления высолов.

КАК ПРИМЕНЯТЬ

Подготовка основания. Перед нанесением растворов с содержанием БИСИЛ WA поверхность должна быть очищенной от пыли, опалубочной смазки, остатков цементной смеси, краски и других посторонних элементов. Поверхность должна быть зачищена до “здорового” основания.

Приготовление смесей. Материал поставляется в готовом виде и добавляется непосредственно в воду затворения.

Приготовление гидроизоляционной штукатурки. Приготовьте раствор с Ц/П соотношением равным 1/2,5-1/3 (размер заполнителя до 3мм.), нанесите два слоя толщиной 1,0-1,5см. каждый, одновременно выравнивая мастерком или кельмой.

РАСХОД

От 1 до 3% от веса цемента, т.е. 0,5-1,5 литра на мешок. Для определения оптимального количества БИСИЛ WA, рекомендуется производить пробный замес прямо на строительной площадке.

ВНИМАНИЕ!

Увеличение содержания БИСИЛ WA в растворе отрицательно сказывается на показателях прочности растворов.

Не допускайте замораживания продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте попадания материала на кожу и в глаза.
- При работе с БИСИЛ WA используйте резиновые перчатки и защитные очки.
- Если материал все-таки попал на кожу, смойте его теплой мыльной водой.
- При попадании БИСИЛ WA в глаза, промойте их чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

УПАКОВКА

1 л пластиковые бутылки и 20л канистры.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом, крытом помещении при температуре не ниже 5°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Молочно-белый
Внешний вид	Жидкость
Плотность(г/куб.см)	1.02
pH	8

ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована